BWF reflectWHITE PMMA schlagzäh

Die angegebenen Werte wurden, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt. Die Angaben sind als Richtwerte anzusehen, nicht aber als verbindliche Mindestwerte. Bitte beachten Sie, dass die Werte durch die Werkzeuggestaltung, die Verarbeitungsbedingungen und durch Toleranzen der eingesetzten Rohstoffe unter Umständen beeinflusst werden können.

BWF reflectWHITE - hochreflektierende Kunststoffplatten mit zwei unterschiedlichen Oberflächen für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten

Lichteinfall auf glatter Seite

Lichttechnische Eigenschaften	Einheit	Norm	Wert
Grad der gerichteten Reflexion	ρ_r	DIN 5036-3	0,025
Grad der gestreuten Reflexion	ρ_d	DIN 5036-3	0,945
Lichtreflexionsgrad	%	DIN 5036-3	97

Gemessen bei Normlichtart A, alle Werte gemessen bei Materialstärke 1mm
Ergebnisse stammen von einem externen, unabhängigen und akkreditierten Institut



Lichteinfall auf strukturierter Seite

Lichttechnische Eigenschaften	Einheit	Norm	Wert
Lichtreflexionsgrad	%	DIN 5036-3	97

Gemessen bei Normlichtart A, alle Werte gemessen bei Materialstärke 1mm
Ergebnisse stammen von einem externen, unabhängigen und akkreditierten Institut



BWF Kunststoffe GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
89362 Offingen
Deutschland
Telefon +49-8224-71-0
Telefax +49-8224-71-2145
info@bwf-profiles.de
www.bwf-profiles.de

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch die Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.